耐透過性試験結果（EN374-1:2003）

エステーPRO

対象品　No.600、No.630、No.660（手袋部）

	物質名	CAS No	クラス
1	アセトアルデヒド	75-07-0	0
2	酢酸 50%	64-49-7	4
3	酢酸99.7%	64-19-7	1
4	無水酢酸97%	108-24-7	1
5	アセトン	67-64-1	0
6	アセトニ トリル	75-05-8	0
7	アクリロニトリル	107-13-1	0
8	酢酸n-アミル	628-63-7	1
9	ベンズアルデヒド	100-52-7	0
10	ベンゼン	71-43-2	0
11	1-ブタノール	71-36-3	4
12	2-ブタノール	78-92-2	5
13	酢酸ブチル	123-86-4	0
14	ブチルアミン	109-73-9	0
15	四塩化炭素	56-23-5	2
16	クロロベンゼン	108-90-7	0
17	クロロホルム	67-66-3	0
18	クエン酸25%	77-92-9	6
19	クメン	98-82-8	1
20	シクロヘキサン	110-82-7	6
21	シクロヘキサノール	108-93-0	6
22	シクロヘキサノン	108-94-1	0
23	シクロヘキシルアミン	108-91-8	1
24	ジアセトンアルコール	123-42-2	2
25	ジクロロ メタン	75-09-2	0
26	ジエチルアミン	109-89-7	0
27	ジエチルケトン	96-22-0	0
28	N,N-D-メチルホルムアミド	68-12-2	0
29	1,4-ジオキサン	123-91-1	0
30	EDTA-4Na 40%	60-00-4	6
31	エタノール	64-17-5	3
32	酢酸エチル	141-78-6	0
33	塩化エチレン	107-06-2	0
34	エチレンジアミン	107-15-3	2
35	エチルエーテル	60-29-7	0
36	エチレングリコールモノブチルエーテル	111-76-2	2
37	エチレングリコールモノエチルエーテル	110-80-5	1
38	エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート	111-15-9	1
39	ギ酸99%	64-18-6	0
40	グルタルアルデヒド2.5%	111-30-8	6
41	グリコール酸70%	79-14-1	6

	物質名	CAS No	クラス
42	n-ヘプタン	142-82-5	5
43	ヘキサン	10-82-5	6
44	塩酸 10%	7647-01-0	6
45	塩酸 36%	7647-01-0	3
46	イソブチルアルコール	78-83-1	4
47	イソオクタン	540-84-1	6
48	酢酸イソペンチル	123-92-2	2
49	イソプロパノール	67-63-0	4
50	灯油	8008-20-6	6
51	乳酸 85%	50-21-5	6
52	D-リモネン	5989-27-5	4
53	マレイン酸 40%	110-16-7	6
54	メタノール	67-56-1	0
55	酢酸メチル	79-20-9	0
56	メチルエチルケトン	78-93-3	0
57	メチルイソブチルケトン	108-10-1	0
58	メチルイソプロピルケトン	107-87-9	0
59	硝酸 16%	7697-37-2	6
60	硝酸 35%	7697-37-2	5
61	硝酸 70%	7697-37-2	1
62	n-オクタン	111-65-9	6
63	1-オクタノール	111-87-5	6
64	ペンタン	109-66-0	4
65	1-ペンタノール	71-41-0	4
66	パークロロエチレン	127-18-4	0
67	石油エーテル	8030-30-6	6
68	ホスホル酸 85%	7664-38-2	6
69	水酸化カリウム50%	1310-58-3	6
70	1-プロパノール	71-23-8	3
71	酢酸n-プロリル	109-60-4	0
72	プロピレンオキシド	75-56-9	0
73	SDS 25%	151-21-3	6
74	次亜塩素酸ナトリウム10%	7681-52-9	6
75	水酸化ナトリウム 5%	1310-73-2	6
76	水酸化ナトリウム 40%	1310-73-2	6
77	水酸化ナトリウム 50%	1310-73-2	6
78	スチレンモノマー	100-42-5	0
79	硫酸 50%	7664-93-9	6
80	硫酸 96%	7664-93-9	1
81	テトラヒドロフラン	109-99-9	0
82	トルエン	108-88-3	0
83	トリクロロ エチレン	79-01-6	0
84	無鉛ガソリン	–	2
85	キシレン	1330-20-7	1

透過時間（分）	クラス
≦10	0
10<	1
30<	2
60<	3
120<	4
240<	5
480<	6

※試験方法・クラス分けはEN 374に準拠しています

※これらの試験は実験室条件下で実施されております。
表示されている透過時間は、必ずしも実際の作業条件を
反映しているわけではありません。